


[시험성과대비표]

작성일 : 2024.04.09

* 제품명 : 비압력용 경질 폴리염화비닐관(VN) SDR 9

시험항목	단위	품질기준 (KS M 3404)	시험결과	시험방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
모양	-	실용적으로 곧아야 하며, 또한 실용적인 정원으로 그 양끝면은 관축에 대하여 직각일 것	이상없음	KS M 3404	
인장항복강도	MPa	45 이상	52.9	KS M 3404	
편평	-	안지름의 1/2 압축 시 관의 파열 또는 관의 안팎면에 균열 및 기공이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
침지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3404
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.0	
			질산	0.1	
			수산화나트륨	-0.0	
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	83	KS M 3404	
정량	Wt%	0.1 이하	0.0	KS M 3404	
열간내압크리프 (60°C, 10.0 Mpa, 1,000h)	-	파손 및 균열 등이 없을 것	이상없음	KS M 3404	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172081 시험완료일: 2024.01.08, TAK-2023-172089 시험완료일: 2024.04.05)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필 


[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.15

* 제품명 : 비압력용 경질 폴리염화비닐관(VN) SDR 13.6

시험항목	단위	품질기준 (KS M 3404)	시험결과	시험방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
모양	-	실용적으로 곧아야 하며, 또한 실용적인 정원으로 그 양끝면은 관축에 대하여 직각일 것	이상없음	KS M 3404	
인장항복강도	MPa	45 이상	50.8	KS M 3404	
편평	-	안지름의 1/2 압축 시 관의 파열 또는 관의 안팎면에 균열 및 기공이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
침지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3404
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.0	
			질산	0.1	
			수산화나트륨	-0.0	
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	83	KS M 3404	
정량	Wt%	0.1 이하	0.0	KS M 3404	
열간내압크리프 (60°C, 10.0 Mpa, 1,000h)	-	파손 및 균열 등이 없을 것	이상없음	KS M 3404	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172082 시험완료일: 2024.01.08
TAK-2023-172090 시험완료일 : 2024.02.13)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필 

[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.15

* 제품명 : 비압력용 경질 폴리염화비닐관(VN) SDR 33

시험항목	단위	품질기준 (KS M 3404)	시험결과	시험방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
모양	-	실용적으로 곧아야 하며, 또한 실용적인 정원으로 그 양끝면은 관축에 대하여 직각일 것	이상없음	KS M 3404	
인장항복강도	MPa	45 이상	49.8	KS M 3404	
편평	-	안지름의 1/2 압축 시 관의 파열 또는 관의 안팎면에 균열 및 기공이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
침지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3404
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.1	
			질산	0.1	
			수산화나트륨	-0.0	
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	83	KS M 3404	
정량	Wt%	0.1 이하	0.0	KS M 3404	
열간내압크리프 (60°C, 10.0 Mpa, 1,000h)	-	파손 및 균열 등이 없을 것	이상없음	KS M 3404	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172079 시험완료일: 2024.01.08
한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172087 시험완료일: 2024.02.13)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필



[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.15

* 제품명 : 비압력용 경질 폴리염화비닐관(VN) SDR 17

시험항목	단위	품질기준 (KS M 3404)	시험결과	시험방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
모양	-	실용적으로 곧아야 하며, 또한 실용적인 정원으로 그 양끝면은 관축에 대하여 직각일 것	이상없음	KS M 3404	
인장항복강도	MPa	45 이상	49.0	KS M 3404	
편평	-	안지름의 1/2 압축 시 관의 파열 또는 관의 안팎면에 균열 및 기공이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
침지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3404
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.0	
			질산	0.0	
			수산화나트륨	-0.0	
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	83	KS M 3404	
정량	Wt%	0.1 이하	0.0	KS M 3404	
열간내압크리프 (60°C, 10.0 Mpa, 1,000h)	-	파손 및 균열 등이 없을 것	이상없음	KS M 3404	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172080 시험완료일: 2024.01.08
한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172088 시험완료일: 2024.02.13)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필



[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 비압력용 경질 폴리염화비닐 이음관 (DV)

시험항목	단위	품질기준 (KS M 3410)	시험결과	시험 방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 균열, 비틀림 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
모 양	-	접합부는 실용적인 정원의 단면이고 그 단면은 이음관의 축에 대하여 직각이어야 한다	이상없음	KS M 3410	
인장항복강도	MPa	45 이상	48.1	KS M 3410	
편평성	-	안지름의 1/2 압축 시 파열 또는 금이 가는 일이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
내수압성	MPa	0.35 MPa 압력을 가하고 1분간 유지한 후 누수 및 그 밖의 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
침 지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3410
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.0	
			질산	0.1	
			수산화나트륨	-0.0	
비카트연화온도	°C	74°C 이상일 것	77	KS M 3410	
정량	wt %	납함유량 0.1 wt % 이하 일 것	0.0	KS M 3410	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172094 시험완료일: 2024.01.08)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필



[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 압력용 경질 폴리염화비닐관 (VP)

시험항목	단위	품질기준 (KS M 3401)	시험결과	시험 방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상 없음	KS M 3401	
모 양	-	실용적으로 곧아야 하며, 또한 실용적인 정원으로 그 양끝면은 관측에 대하여 직각일 것	이상 없음	KS M 3401	
인장항복강도	MPa	45 이상	54.9	KS M 3401	
편평성	-	안지름의 1/2 압축 시 균열,파열 및 기공 등이 없을 것	이상없음	KS M 3401	
내충격성	-	0 °C에서 진충격률(TIR)이 10 % 이하일 것	이상없음	KS M 3401	
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	83	KS M 3401	
열간내압크리프성 (직관부)(20°C, 42.0 MPa, 1h)	-	파손 및 균열 등이 없을 것	이상없음	KS M 3401	
열간내압크리프성 (직관부)(60°C, 12.5 MPa, 1000h)	-	파손 및 균열 등이 없을 것	이상없음	KS M 3401	
침 지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3401
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.0	
			질산	0.0	
			수산화나트륨	-0.0	
정량	wt %	납함유량 0.1 wt % 이하 일 것	0.0	KS M 3410	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172072 시험완료일: 2024.01.08 , 한국화학융합시험연구원 TAK-2022-163472 시험완료일: 2023.01.25)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필



[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.15

*제품명 : 압력용 경질 폴리염화비닐 이음관 (TS)[A형]

시험항목	단위	품질기준 (KS M 3402)	시험결과	시험 방법
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3402
모 양	-	접합부는 실용적인 정원의 단면 이고 그단면은 이음관의 축에 대하여 직각이어야 한다	이상없음	KS M 3402
인장항복강도	MPa	45 이상	55.8	KS M 3402
열간내압크리프성	-	20°C, PN16적용(5.376 MPa), 1 h	이상없음	KS M 3402
열간내압크리프성	-	20°C, PN16적용(4.096 MPa), 1,000 h	이상없음	KS M 3402
비카트연화온도	°C	74°C 이상일 것	79	KS M 3402

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172095 시험완료일: 2024.01.08 , 한국화학융합시험연구원 TAK-2023-141016 시험완료일: 2024.02.13)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필




[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.15

*제품명 : 저소음 NC2관

시험항목	단위	품질기준 (QM-3413-02)	시험결과		시험 방법
인장항복강도	MPa	45 이상	47.5		KS M 3404
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	83		KS M 3404
편 평	-	안지름의 1/2압축 시 파열, 균열, 기공 등이 없을 것	이상없음		KS M 3404
수 압	MPa	1.5 MPa 수압을 가하여 1분간 유지한 후 누수 및 그밖의 결점이 없을 것	이상없음		KS M 3404 : 2016
외부충격내구성 (회전법)	%	0°C에서 진충격률(TIR)이 10% 이하 일 것	0		KS M 3404 : 2016
침 지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3404
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.0	
			질산	0.0	
			수산화나트륨	-0.0	
내연성	-	불꽃이 자연히 꺼질 것	이상없음		KS C IEC 61386-1
열간내압크리프	-	60°C, 10.0MPa, 1000hr	이상없음		KS M 3404
정 량	wt %	납함유량 0.1 wt % 이하 일 것	0.0		KS M 3404

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172076 시험완료일: 2024.01.08
, 한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172085 시험완료일: 2024.02.13)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필 


[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 저소음 NC2 나선관

시험항목	단위	품질기준 (QM-3413-02)	시험결과		시험 방법
인장항복강도	MPa	45 이상	45.6		KS M 3404
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	83		KS M 3404
편 평	-	안지름의 1/2압축 시 파열, 균열, 기공 등이 없을 것	이상없음		KS M 3404
수 압	MPa	1.5 MPa 수압을 가하여 1분간 유지한 후 누수 및 그밖의 결점이 없을 것	이상없음		KS M 3404 : 2016
침 지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3404
			염화나트륨	0.0	
			황산	-0.0	
			질산	-0.0	
			수산화나트륨	-0.0	
내연성	-	불꽃이 자연히 꺼질 것	이상없음		KS C IEC 61386-1
정 량	wt %	납함유량 0.1 wt % 이하 일 것	0.0		KS M 3404

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172073 시험완료일: 2024.01.08)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필 


[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 저소음 경질염화비닐 이음관(NC2 이음관)

시험항목	단위	품질기준 (QM-3402-04)	시험결과	시험 방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
모 양	-	접합부는 실용적인 정원의 단면이고 그 단면은 이음관의 축에 대하여 직각이어야 한다	이상없음	KS M 3410	
인장항복강도	Mpa	45 이상	48.5	KS M 3410	
편 평	-	안지름의 1/2압축 시 파열, 균열, 기공 등이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
수 압	Mpa	0.35 Mpa 압력을 가하고 1분간 방치한 후 누수 및 그 밖의 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
침 지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3410
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.1	
			질산	0.1	
			수산화나트륨	0.0	
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	78	KS M 3410	
정 량	Wt%	납(pb)함유량 : 0.1 Wt% 이하	0.0	KS M 3410	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172092 시험완료일: 2024.01.08)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필 


[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 경질 폴리염화비닐 나선형관

시험항목	단위	품질기준 (QM-3404-04)	시험결과	시험 방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
모 양	-	실용적으로 곧아야 하며, 또한 실용적인 정원으로 그 양끝면은 관축에 대하여 직각일 것	이상없음	KS M 3404	
인장항복강도	MPa	45MPa 이상	45.7	KS M 3404	
수압	MPa	1.5 MPa 수압을 가하고 1분간 방치한 후 누수 및 그밖의 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3404 : 2016	
침지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3404
			염화나트륨	0.0	
			황산	-0.0	
			질산	-0.0	
			수산화나트륨	-0.1	
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	83	KS M 3404	
정량	Wt%	0.1 이하	0.0	KS M 3404	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172078 시험완료일: 2024.01.08)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필 

[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 배수용 합성수지제 고무링형 이음관(URF이음관)

시험항목	단위	품질기준 (QM-3410-03)	시험결과	시험 방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
모 양	-	접합부는 실용적인 정원의 단면이고 그단면은 이음관의 축에 대하여 직각이어야 한다	이상없음	KS M 3410	
편 평	-	안지름의 1/2압축 시 파열 또는 금이 가는 일이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
수 압	MPa	0.35 MPa 수압을 가하여 1분간 방치한 후 누수 및 그밖의 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
충 격		균열, 파손이 없을 것	이상없음	KS M 3801:2010	
침 지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	QM-3410-03
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.1	
			질산	0.1	
			수산화나트륨	-0.0	
정량	Wt%	0.1 이하	0.0	KS M 3410	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172097 시험완료일: 2024.01.08)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필




[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 배수용 이중 합성수지제 고무링형 이음관 (저소음 NC1 이음관)

시험항목	단위	품질기준 (QM-3410-11)	시험결과		시험방법
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음		QM-3410-11
수압시험	-	0.35 MPa의 압력을 가하여 1분 동안 유지시 새거나 그밖의 이상이 생기지 않을 것	이상없음		QM-3410-11
편평시험	-	안지름의 1/2압축 시 파열 또는 금이 가는 일이 없을 것	이상없음		QM-3410-11
침 지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.0	QM-3410-11
			염화나트륨	0.0	
			황산	0.0	
			질산	0.0	
			수산화나트륨	-0.0	
정량	Wt%	0.1 이하	0.0		QM-3410-11

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172091 시험완료일: 2024.01.08)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필 


[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 배수접속기-URF/S

시험항목	단위	품질기준 (QM-3410-02)	시험결과	시험 방법
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상 없음	QM-3410-02
모 양	-	접합부는 실용적인 정원의 단면이고 그단면은 이음관의 축에 대하여 직각이어야 한다	이상 없음	QM-3410-02
인장항복강도	MPa	19.6 MPa 이상	29.1	QM-3410-02
충격강도	-	1kg의 추로 150cm에서 이상없을 것	이상없음	QM-3410-02
수 압	MPa	0.25MPa 수압을 가하여 1분간 유지한 후 누수 및 그 밖의 결점이 없을 것	이상없음	QM-3410-02
비카트연화온도	°C	75°C 이상일 것	147	QM-3410-02

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172098 시험완료일: 2024.01.08)에 의거하여 작성되었음.

원본대조필 

[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.20

*제품명 : 고강성 내충격 오,배수관 및 지하횡주관(고강성 EDR 지하횡주관)

시험항목	단위	품질기준 (LH전문시방서)	시험결과	시험 방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3404	
모 양	-	실용적으로 곧아야 하며, 또한 실용적인 정원으로 그 양끝면은 관축에 대하여 직각일 것	이상없음	KS M 3404	
인장항복강도	MPa	48 이상	48.8	KS M 3404	
편 평	-	안지름의 1/2 압축 시 관의 파열 또는 관의 안팎면에 균열 및 기공이 없어야 한다	이상없음	KS M 3404	
내충격성	-	이상 없을 것	이상없음	KS M 3401 PN 12.5의 1.3배	
수 압	MPa	1.5 MPa 수압을 가하고 1분간 방치한 후 누수 및 그 밖의 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3404 : 2016	
이음관내수압	MPa	0.35 MPa 수압을 가하고 1분간 방치한 후 누수 및 그 밖의 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
열간내압크리프	-	60°C, 10.0MPa, 1000hr	이상없음	KS M 3404	
침 지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3404
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.1	
			질산	0.1	
			수산화나트륨	-0.0	
비카트연화온도	°C	80°C 이상일 것	85	KS M 3404	
종축복귀성	%	5% 이하	1	KS M 3404 : 2016	
정량	Wt%	0.1 이하	0.0	KS M 3404	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172075 시험완료일: 2024.01.08 한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172084 시험완료일: 2024.02.13)에 의거하여 작성되었음.


[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 오,배수용 및 지하횡주이음관(EDR 횡주이음관)

시험항목	단위	품질기준 (QM-3410-08)	시험결과	시험 방법	
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 균열, 비틀림 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
모 양	-	접합부는 실용적인 정원의 단면이고 그 단면은 이음관의 축에 대하여 직각이어야 한다	이상없음	KS M 3410	
인장항복강도	MPa	45 이상	47.3	KS M 3410	
편 평	-	안지름의 1/2 압축 시 파열 또는 금이 가는 일이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
수 압	MPa	0.35 MPa 압력을 가하고 1분간 방치한 후 누수 및 그 밖의 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3410	
침 지	mg/cm ²	각 시험액 모두±0.2mg/cm ² 이내	물	0.1	KS M 3410
			염화나트륨	0.1	
			황산	0.0	
			질산	0.1	
			수산화나트륨	-0.0	
비카트연화온도	°C	76°C 이상일 것	77	KS M 3410	
정량	wt %	납함유량 0.1 wt % 이하 일 것	0.0	KS M 3410	

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172101 시험완료일: 2024.01.08)에 의거하여 작성되었음.



[시험성과대비표]

작성일 : 2024.02.01

*제품명 : 압력용 내충격성 경질 폴리염화비닐 이음관 (HITS)[A형]

시험항목	단위	품질기준 (KS M 3402)	시험결과	시험 방법
겉모양	-	내,외면이 매끈하며 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 등 결점이 없을 것	이상없음	KS M 3402
모 양	-	접합부는 실용적인 정원의 단면 이고 그단면은 이음관의 축에 대하여 직각이어야 한다	이상없음	KS M 3402
인장항복강도	MPa	43 이상	45.1	KS M 3402
비카트연화온도	°C	74°C 이상일 것	77	KS M 3402
열간내압크리프성	-	20°C, PN16적용(5.376 MPa), 1 h	이상없음	KS M 3402
열간내압크리프성	-	20°C, PN16적용(4.096 MPa), 1,000 h	이상없음	KS M 3402

*상기자료는 공인 성적서(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-172096 시험완료일: 2024.01.08, 한국화학융합시험연구원 TAK-2023-141026 시험완료일: 2023.12.20)에 의거하여 작성되었음.